

## AS-75

### ANTI-SLIP FLOOR AND DECK COATING

#### 特 徴

AS-75 は滑りやすい場所に施工することにより歩行者の安全をお約束できるエラストメリック・アクリルの滑り止め及びデッキコーティング製品です。

AS-75 はアスファルト・コンクリート・木・金属面に最適な製品で乾きが早く摂氏 21°C の環境下においては 2 4 時間で硬化し施工時間の短縮にもつながります。

AS-75 は臭いが少なく、安全で環境にやさしい 1 液性水性塗料なので室内の施工にも最適で油性に比べ取り扱いが容易なうえ器具等の手入れも簡単です。

#### 施工方法

##### 表面処理

コンクリート・アスファルトは施工前に表面の油分・塩分・土などを十分に洗剤等で洗い流しコンクリートの場合は新設より 30 日・洗浄した場合には 5 日以上十分に乾燥させて下さい。

施工面に塗装をしてある場合にはすべてを剥がし下地を出してから施工して下さい。

適切な表面処理をしないと剥がれが生じますので注意して下さい。

##### 施工条件

- ・ 大気温度 10°C ~ 54°C 湿度 85% 以下
- ・ 膜厚 350 ミクロン (スプレー時の計算値)  
600 ミクロン (ローラー時の計算値)
- ・ 塗り重ねる場合は最低 4 時間以上の間隔を開けて下さい。

#### 仕 様

VOC : 42 グラム / 1 リットル

ソリッドボリューム : 68%

ポットライフ : 4 時間 (摂氏 21°C 時)

##### 乾燥時間

歩行可能 : 4 時間 / (摂氏 21°C 時)

硬化時間 : 24 時間 / (摂氏 21°C 時)

施工面積 : 6.3 m<sup>2</sup> / ガロン (ローラー)

11 m<sup>2</sup> / ガロン (スプレー)

重量 : 1.8 kg (1 リットル)

パッケージ : 1 ガロン・5 ガロン

フラッシュポイント : 93.3°C



プロダクト 販売事業部  
株式会社 エンコー

〒857-0877

長崎県佐世保市万津町 7 番 13 号

TEL : 0956-42-1523 FAX : 0956-42-1632